



品質証明書

名称	フェザーグラス
商品記号又は品番	FG 24 100x910x11000 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆-100 910x11000 JIS A9521 建築用断熱材 GW24-38 F☆☆☆☆ λ 38 R2.6 100x910x11000 L NN JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-F 24K 100

項目	単位	規格値		区分、記号等
密度	k g / m ³	24	+2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	100	以上	—
幅	mm	910	+10 0	—
長さ	mm	11,000	以上	
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m ² · h)	放散速度が5以下		F☆☆☆☆
熱伝導率	W / (m · K)	0.049	以下	平均温度70 +5, 0℃
熱伝導率	W / (m · K)	0.038	以下	平均温度23 ±1℃
熱間収縮温度	℃	250	以上	—
吸音率による区分	—	0.81	以上	0.9M
以上				

備考
熱抵抗の呼び方を示す記号：R2.6 (JIS A9521:2017の6.16及び8e)による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-8605 グラスウール保温板