年　　月　　日
パラマウント硝子工業株式会社
品質保証部

品質証明書

名称	ＺＥＲＯブロー１５ＫＧ
商品記号又は品番	BWZW
JISの名称、呼び方	JIS A9523 吹込み用繊維質断熱材 吹込み用グラスウール断熱材 LFGW1852 F☆☆☆☆ λ0.052 (施工部位)天井

項目	単位	規格値		区分、記号 等
施工部位	－	天井		－
密度(密度の下限値)	ｋｇ/m³	18	以上　(18)	LFGW1852
密度の下限値における熱伝導率	W/(m･K)	0.052	以下	(λ0.052)
吸湿性	%	2.0	以下	－
耐着火性	－	着火しない		－
ホルムアルデヒド放散特性	μｇ/(m²･ｈ)	放散速度が5以下		F☆☆☆☆
外観	－	使用上不適切な大きさの塊及び異質物の混入がない		－
正味こん包質量	ｋｇ	15		－
吹き増し率	－	1.1		－
以上				

備考

設計厚さ、密度の下限値における熱伝導率および熱抵抗の関係
（施工業者によって施工条件が適切に管理されなければなりません）

設計厚さ［mm］	密度の下限値における熱伝導率［W/(m･K)］	熱抵抗［m²･K/W］
140	0.052	2.7
200	0.052	3.8
210	0.052	4.0
250	0.052	4.8
300	0.052	5.8

若干有色を帯びたグラスウール小片を含む場合がありますが、
上表の各項目への影響はなく、これらは異質物にはあたりません。