


年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

名称	フェザーグラス
商品記号又は品番	FG 32 25x910x1820 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 32K F☆☆☆☆-25 910x1820 JIS A9521 建築用断熱材 GW32-36 F☆☆☆☆ λ36 R0.7 25x910x1820 H NN JIS A6301 吸音材料 0.7M GW-B 32K 25

項目	単位	規格値	区分、記号等
密度	kg/m ³	32 +4 -4	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	25 +3 0	—
幅	mm	910 +8 0	—
長さ	mm	1,820 +10 0	—
ホルムアルデヒド 放散特性	μg/(m ² ・h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	W/(m・K)	0.046 以下	平均温度70 +5,0℃
熱伝導率	W/(m・K)	0.036 以下	平均温度23 ±1℃
熱間収縮温度	℃	300 以上	—
吸音率による区分	—	0.61~0.85	0.7M
以上			

備考
熱抵抗 (m ² ・K/W) : 0.7 (JIS A9521:2020の6.16による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-8605 グラスウール保温板